

TRUEMANTA SELA TRINCA



Massa acrílica elástica para correção de fissuras passivas em alvenarias revestidas com reboco. Produto acrílico, monocomponente, pronto para uso e com a consistência ideal para uma fácil aplicação. Após a cura, pode receber pintura ou textura normalmente, e, por ser à base d'água e livre de óleos, não mancha e nem interfere no acabamento final.

www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
 35 3722 7666

RevBras Ind. e Com. Ltda.
 CRQ 15.970 | 2ª Região
 Avenida Alcoa, 7700
 37706-450 | Poços de Caldas | MG
 CNPJ 02.697.051/0001-40
 Químico Responsável:
 José Carlos Pacheco
 CRQ 04.121.913 | 4ª Região

Descrição	O TrueManta Sela Trinca é uma massa acrílica com propriedades elásticas para a correção de fissuras passivas de grandes dimensões em alvenarias revestidas com argamassas convencionais de cimento ou de cimento e cal. Produto monocomponente, formulado à base de resina acrílica, de fácil aplicação. Trata-se de uma massa coesa, com aderência e consistência adequadas para a aplicação diretamente sobre o substrato poroso. Após o período de cura, o produto pode receber pintura de acabamento com tintas acrílicas ou de base PVA.
Indicação	Reparos superficiais de fissuras ou trincas passivas em alvenarias.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> - Apresenta trabalhabilidade ideal para a aplicação com o uso de espátula metálica - Produto monocomponente; - Pronto para o uso; - Excelente aderência a substratos de concreto - Alternativa prática e de baixo custo para a correção de eventuais fissuras em alvenarias; - Fácil aplicação pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomendá-se a realização de teste preliminar).
Instruções de uso Preparação do substrato	<ul style="list-style-type: none"> - Abra a fissura com haste metálica pontiaguda de forma a remover as partículas soltas de suas faces internas; - Remova todo o pó com o uso de escova.; - Aplicar Fundo Preparador de Paredes RevBras; - O substrato preparado deve estar limpo, isento de óleos ou de outros materiais contaminantes, partículas soltas ou pós. - Sobre o substrato limpo e seco, aplique TrueManta Sela Trinca com espátula ou desempenadeira metálica de forma a preencher a cavidade da fissura ou da trinca; - Remova os excessos para garantir regularidade à superfície tratada; - Não aplique o produto com umidade relativa do ar acima de 80%; Após a cura total do produto, pode-se realizar o acabamento final com uma pintura. Para tanto, promova um lixamento leve, remova o pó e aplique uma pintura de acabamento isenta de solvente.
Aspecto	Branco Fosco
Consumo aproximado	12 a 15 metros lineares por litro, para cordões de 4mm
Tempo de secagem	Ao toque: 1 hora Competa: 24 horas
Composição	Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Ferramentas necessárias

